

HEYsign textiles digitex® decoflex premium B1/M1 (H7335-5501)


HEYsign fabrics facing you.

Premium textile decoration fabric for DyeSub printing for e. g. large format applications, shop solutions, textile banners, exhibition booth construction or Silicone Edge Graphics (SEG).

Premium textiler Dekostoff für z.B. großformatige anspruchsvolle Innenanwendungen, Shop Lösungen, textile Banner, Messebau oder Aluminiumrahmen mit Weichkeder (SEG).

Features & benefits


- Environmentally friendly and sustainable , 100% PVC-free, free of heavy metals
- Textile smooth and velvety surface structure, textured back-side
- Very high flex resistance
- Impressively brilliant print especially for DyeSub inks
 - *Umweltfreundlich, 100% PVC-frei, schwermetallfrei*
 - *Textile, samtig fließende Oberflächenstruktur, strukturierte Rückseite*
 - *Sehr geringe Knickempfindlichkeit*
 - *Beeindruckend brillanter Druck besonders im DyeSub Druck*



Application | Anwendung
frontlit | indoor



Print system | Druckverfahren
Latex | DyeSub | UV



sewable & foldable | näh- & faltbar



Image: shutterstock - PhilippShuruev+AnnaSubbotina

Services

Available ex warehouse | vorrätig lagernd

Roll length | Rollenlänge:
50/100 lfm | 55/109.4 yd

Roll width | Rollenbreiten:
320/505 cm | 126/198.8 inch

Minimum order quantity: 1 roll
Cutting: 20 cm stripes

Other widths on request
Paper tubes or paperboard boxes available

Mindestbestellmenge: 1 Rolle
Schneidemöglichkeit: in 20 cm Streifen

Zusätzliche Breiten auf Anfrage
Papierhüllen oder Kartonagenverpackung auf Anfrage



Flame retardancy

DIN 4102 B1	EN 13501-1	NF P 92-503ff	NFPA 701
✓	B-s1, d0	M1	Test 1

heysign@heytex.com
www.heytex.com
phone +49 5468 7774 321

Version: 02.2019

digitex® decoflex premium B1/M1 (H7335-5501)

Preliminary data / vorläufige Daten



Base fabric (DIN ISO 2076)
Trärgewebe

100% Polyester




Total weight (DIN EN ISO 2286-2)
Flächengewicht

ca. 220 g/m² | 6.5 oz/yd²




Coating material
Beschichtungsmaterial

Treatment | *Ausrüstung*



Tensile strength (DIN EN ISO 1421-1)
Höchstzugkraft

400/1750 N/5 cm | 46/200 lbs/inch



Production width
Produktionsbreite

Bis 505 cm
Up to 198.8 inch



Shrinkage
Schrumpf

pre-shrunk | *vorgeschrumpft*



Storage stability
Lagerstabilität

12 months in temperate zones
12 Monate in gem. Klimazonen

For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer's errors. The product is subject to fluctuations.

Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen.

Status: 2018.04.11